

Продуктите на MARBOS отговарят на стандартите DIN EN и се произвеждат по оригинални немски рецепти.

## MARBOS MK

Лепило за лепене на мрамор - бяло

### Описание на продукта:

Бяла строителна смес на циментова основа за лепене на облицовъчни плочки. Подсилена с висококачествен ситен пясък, PC 42,5 Портланд цимент и безвредни за околната среда химически добавки, съобразно стандарт EN 12 004. MARBOS MK е устойчива на вода и влага.

### Област на приложение:

- ◆ Въртешни и външни стени и подове
- ◆ За лепене на естествен камък, бетонови и камени плочки, перфорирани и неперфорирани керамични плочки и камък за свод.

### Технически данни:

Дебелина на нанасяне	до 10 мм
Количество вода за добавяне (за 25 кг суха смес)	6 – 8 л
Време за зреене	3 минути
Време за залепване	20 – 30 минути
Препоръчителна t° на околната среда	Между +5 <sup>0</sup> C и +35 <sup>0</sup> C
Време за използване	2 – 3 часа
Готовност за фугиране	24 часа
Готовност за отваряне за пешеходен трафик	24 часа

### Характеристики:

- ◆ Устойчиво на замръзване, вода и постоянна влага
- ◆ Не се свлича при вертикално нанасяне
- ◆ Дълготрайно, устойчиво на натоварен пешеходен трафик
- ◆ Пластично, лесно за нанасяне
- ◆ С бял цвят
- ◆ Водосвързващо
- ◆ Не горимо

### Подготовка преди нанасяне:

- ◆ Повърхността за нанасяне трябва да бъде грапава и товароносима, да бъде почистена от пукнатини, нетрайни покрития и реагенти като нечистотии, прах и смазочни материали.
- ◆ Измазани, гладки и много хлъзгави повърхности трябва да бъдат награвени.
- ◆ При повърхности, които имат нужда от ремонт се препоръчва използването на сухата смес за поправка и шпакловане на бетони MARBOS BBW.
- ◆ Препоръчва се повърхностите с висока хигроскопичност като газобетон, гипсова мазилка, суха мазилка, дърво и гипс, да бъдат покрити с Универсалния грунд MEISTER UG.

### Нанасяне:

- ◆ MARBOS MK се разбърква в чист контейнер, пълен с чиста вода при нормална околна температура, до получаването на хомогенна и гладка смес, без бучки. Сместа се разбърква с винтообразен двойно дисков миксер, с капацитет минимум 600 оборота/минута.
- ◆ След престой от 3 минути за зреене, сместа се разбърква отново до пълното ѝ хомогенизиране.

MARBOS гарантира качеството на нашите продукти. Указанията и препоръките за използване на продуктите са направени на базата на практически опит и лабораторни анализи и експерименти. Те трябва да се приемат като общи указания, а не като уверения за точната проява на свойствата им, тъй като не е възможно да се вземат под внимание изпълнението на строителните дейности и условия на всяка строителна площадка, над която нямаме власт и контрол.

**1523632**

- ◆ Корекция на залепените със MARBOS MK материали може да се извършва най-много до 20 – 30 минути след полагането им. Ако това време се превиши, сместа трябва да се изстърже от повърхността и от плочката и да се използва прясна смес.
- ◆ По време на залепването трябва да се внимава фугите да не се запълват със сместа за залепване MARBOS MK.

**Поддръжка след нанасяне:**

- ◆ Новозалепените повърхности трябва да се пазят от директна слънчева светлина, отрицателни атмосферни условия и високи температури (над +35<sup>0</sup>C).
- ◆ След около 24 часа повърхностите са готови за фугиране.

**Разход:**

- ◆ Приблизителният разход при равна повърхност е 1,5 – 3 кг/м<sup>2</sup>.
- ◆ Разходното количество варира съобразно температурата на околната среда, характеристиката на основата, размера и вида на материала, който ще се залепва и изолзваните при нанасянето инструменти.

**Съдържание на продукта:**

Безвредни за околната среда добавки, висококачествен фин пясък и РС 42,5 бял портланд цимент.

**Доставка:**

В 25-килограмови многопластови фолирани хартиени торби, върху дървени палети.

**Съхранение:**

- ◆ Торбите със суха строителна смес трябва да се пазят от влага, студ и тежки атмосферни условия.
- ◆ Трябва да се съхраняват на хладно и сухо, върху дървените палети.
- ◆ Разкъсаните и отворени торби трябва незабавно да се запечатват и да се използват възможно в най-кратък срок.
- ◆ Максимум 8 торби могат да се нареждат една върху друга.
- ◆ Срок на годност 1 година, при условие че се спазват гореспоменатите условия на съхранение.

**Важни указания:**

- ◆ Техническите данни са приблизителни стойности, получени при температура +20<sup>0</sup>C и относителна влажност на въздуха 50%. Стойностите се повишават с намаляване на работната температура и се понижават с нейното покачване.
- ◆ Към готовата смес не се добавят вода, суха смес и др.
- ◆ Ненужната смес не трябва да се излива в канализацията или върху почвата. Тя трябва да се съхранява съгласно правилата за защита на околната среда.
- ◆ Използуваните съдове и инструменти трябва веднага след нанасянето да се почистват с вода. След втвърдяването на сместа почистването е възможно само по механичен начин.
- ◆ Сместа показва алкална реакция при контакт с вода и влага.
- ◆ Трябва да се избягва допир с кожата и очите. Препоръчително е да се използват предпазни очила и ръкавици при работа със сместа. В случай на контакт, засегнатия участък се изплаква обилно с вода и при необходимост се търси лекарска помощ.



**MARBOS®**

TECHNICAL DATA SHEET

1523632

---

MARBOS гарантира качеството на нашите продукти. Указанията и препоръките за използване на продуктите са направени на базата на практически опит и лабораторни анализи и експерименти. Те трябва да се приемат като общи указания, а не като уверения за точната проява на свойствата им, тъй като не е възможно да се вземат под внимание изпълнението на строителните дейности и условия на всяка строителна площадка, над която нямаме власт и контрол.