



Продуктите на MEISTER отговарят на стандартите DIN EN и се произвеждат по оригинални немски рецепти.

## MEISTER IS

Суша строителна смес за фина мазилка

### Описание на продукта :

MEISTER IS е суха смес за фина мазилка на циментова основа. Водоотблъскваща, обработена със синтетична смола, фино агрегирана, принадлежи към групата строителни смеси P I, според стандарт 18550 по DIN – Глава I, за вътрешно и външно приложение като фина завършваща мазилка на всички основни мазилки, принадлежащи към групите строителни смеси от I до IV.

### Област на приложение :

- ◆ За вътрешни и външни стени и тавани (включително влажни помещения) като завършваща мазилка.
- ◆ Върху бетонови повърхности като фина завършваща мазилка преди боядисване.

### Технически данни :

Време за зреене	3 минути
Дебелина на нанасяне	Единичен слой: 3 – 5 мм Макс.: 10 мм
Количество вода за добавяне (за 40 кг суха смес)	7 – 9 литра
Якост на натиск след 28 дни	≥10N/мм <sup>2</sup>
Якост на опън при огъване след 28 дни	≥2,5N/мм <sup>2</sup>
Оптимална температура при полагане	Между + 5°C и 35°C
Термоустойчивост	Между - 20°C и 80°C

### Характеристики :

- ◆ За вътрешно и външно приложение
- ◆ Еластична и лесна за нанасяне
- ◆ Високо устойчива на лоши климатични условия
- ◆ Водо и влага устойчива
- ◆ Обработена със синтетична смола
- ◆ Съхне без пукнатини
- ◆ Дишаща, позволява пародифузия
- ◆ Водосвързваща
- ◆ Отлична способност за прилепване към повърхностите
- ◆ Не горима.

**Подготовка преди нанасяне :**

- ◆ Повърхността върху, която ще се полага мазилката трябва да бъде здрава, почистена от смазки, масла, прах, изронвания и други замърсявания.
- ◆ Ако преди полагане на фината мазилка MEISTER IS е нанесен слой основа, трябва да се изчака най-малко 72 часа за да се втвърди и изгради здрава база за мазилката.
- ◆ Бетоновите повърхности се намокрят добре преди полагането на мазилката.
- ◆ Сухите и силно хигроскопични повърхности като газобетонова и каменна зидария или гладки повърхности трябва да бъдат грундиран с Универсален грунд MEISTER UG, за да се подобри адхезионната им способност.

**Нанасяне :**

- ◆ MEISTER IS се разбърква в продължение на минимум 5 мин. в чист контейнер съдържащ чиста вода. Изчакват се около 5 минути преди прясната мазилка отново да се разбърква (около 5 мин.), за да се получи хомогенна смес без бучки. Добре разбърканата смес се оставя да зрее в продължение на 3 минути, след което е готова за използване. Мазилката трябва да се изразходи в рамките на един час.
- ◆ Ако е необходимо полагането на втори пласт MEISTER IS, трябва да се изчака най-малко 6 часа след нанасянето на първия. За да се избегнат пукнатини по повърхността на мазилката, докато трае втвърдяването се препоръчва повърхността да се намокри преди нанасянето на втория слой.
- ◆ След като мазилката се е втвърдила достатъчно се разтърква с гъба за да се оформи равна повърхност.
- ◆ Фината мазилка MEISTER IS може да се използва и като мазилка за поправки, за запълване на малки дупки и фини пукнатини по измазаните повърхности.
- ◆ Времето за втвърдяване на продукта се изменя в зависимост от добавеното количество вода, температурата на околната среда и атмосферните условия. Времето за работа върху положения продукт зависи от тези условия и е най-малко 24 часа.

**Поддръжка след нанасяне :**

- ◆ За да се предотврати бързото и некачествено изсъхване, апликираните повърхности трябва да се пазят от пряка слънчева светлина, високи температури (над +35°C) и лоши атмосферни влияния, като силно течение и студ.

**Разход :**

Приблизително 1,3 -1,5 кг/м<sup>2</sup> при дебелина на слоя 1 мм.

**Съдържание на продукта :**

Портланд цимент, гранулиран агрегат, стандартизирани свързващи вещества и примеси, в съответствие със стандартите DIN.

**Доставка :**

В 40 кг многопластови фолирани хартиени торби, върху дървени палети.

**Съхранение:**

- ◆ Торбите със суха смес трябва да са защитени от вода, влага и лоши атмосферни условия.
- ◆ Да се съхраняват на хладно и сухо място, върху дървени палети.
- ◆ Отворените торби трябва незабавно да се запечатват и да се употребяват в най-кратък срок.
- ◆ Максимум 8 торби суха смес да се нареждат една върху друга.
- ◆ Срокът на годност е 1 година, при спазване на горепосочените условия за съхранение.

**Важни указания :**

- ◆ Техническите характеристики важат при температура на въздуха +20°C и относителна влажност на въздуха от 50%. По-ниските температури увеличават, по-високите намаляват гореописаните работни стойности и времето за заздравяване.
- ◆ Към сухата смес не се добавя нищо друго, освен вода.
- ◆ Сместа показва алкална реакция при контакт с влага или вода.
- ◆ Използваните съдове и инструменти трябва незабавно да се измиват с вода след тяхната употреба. Когато сместа се втвърди почистването е възможно само по механичен път.
- ◆ Трябва да се избягва контакт с кожата и очите. При разбъркването и полагането се препоръчва да се използват защитно облекло и гумени ръкавици. В случай на контакт с очите или кожата, засегнатият участък се изплаква обилно с вода. При необходимост да се търси лекарска помощ.