



Продуктите на MEISTER отговарят на стандартите на DIN EN и се произвеждат по оригинални немски рецепти.

MEISTER MY

Суша смес за лепене на топлоизолационни плоскости

Описание на продукта :

MEISTER MY е суха смес на циментова основа за лепене на топлоизолационни плоскости, произведена в съответствие със стандарт DIN 18557. Подсилена с висококачествен пясък, Портланд цимент PC 42,5 и безвредни за околната среда добавки, еластична, водо и влаго отблъскваща.

Област на приложение :

- ◆ За вътрешни и външни стени, подове и тавани
- ◆ За залепване на топлоизолационни плоскости като XPS, EPS, каменна вата и гипсокартонени плоскости.

Технически данни :

Количество вода за добавяне (за 25кг суха смес)	6-8л
Време за зреене	~3мин
Време за залепване	~20-25мин
Време за използване	~2-3часа
Време на изчакване преди полагане на мазилка върху изолационната плоскост	48 часа
Якост на натиск след 28 дни	≥ 8.0 N/мм ²
Якост на опън при огъване след 28 дни	≥ 2.0 N/мм ²
Якост на слепване след 28 дни	≥ 0.5 N/мм ²

Характеристики :

- ◆ Водоустойчива
- ◆ Устойчива на студ, постоянна влажност и тежки атмосферни условия
- ◆ С пластична консистенция, лесна за нанасяне
- ◆ Водосвързваща
- ◆ Висока якост
- ◆ Не съдържа азбест
- ◆ Не горима

Подготовка преди нанасяне :

- ◆ Повърхността за нанасяне, трябва да бъде здрава и товароносива, без пукнатини, нетрайни покрития и реагенти като прах, пръст и смазки.
- ◆ При измазани, гладки и много хлъзгави повърхности, остатъците от цимент и други нетрайни вещества по тях, трябва да бъдат почистени.
- ◆ Преди нанасяне върху повърхности, които е необходимо да бъдат ремонтирани се препоръчва използването на сухите смеси за поправки MARBOS BBW или MEISTER SDH .
- ◆ Стените от газобетон, гипсокартон и подобни силно абсорбиращи повърхности трябва да бъдат грундираны със Универсален грунд MEISTER UG.
- ◆ Упоменатите продукти на MEISTER и MARBOS трябва да бъдат подготвени и нанесени съгласно техническите им указания.

**Нанасяне :**

- ◆ MEISTER MY се разбърква в чист контейнер, съдържащ чиста вода, при нормална температура на средата, докато се получи хомогенна и еднородна смес.
- ◆ Разбъркването се извършва с електрически двойно дисков винтов миксер, с капацитет 600 оборота в минута.
- ◆ След престой от 3 минути за зреене, сместа е готова за употреба като се разбърква повторно, за да се получи хомогенна смес.
- ◆ Приготвената MEISTER MY трябва да бъде използвана в рамките на 20-25 минути. Ако това време се надвиши, сместа трябва да се изстърже както от повърхността, така и от плоскостите, и вместо нея да се използва пряко приготвена.
- ◆ MEISTER MY се нанася на задната повърхност на топлоизолационните плоскости.
- ◆ При точково нанасяне, сместа се нанася на общо 5 точки, които са четирите ъгъла и средата на топлоизолационната плоскост. Трябва да се има предвид, че поне 40% от топлоизолационната плоскост трябва да е покрита със смес.
- ◆ При нанасяне върху цялата повърхност, препоръчително е използването на квадратно назъбена мистрия за нанасяне, с дебелина на зъбите 8мм. При нанасянето трябва да се остави 5мм разстояние от краищата на плоскостта.
- ◆ Сместа не трябва да прелива между плоскостите. Изолационните плоскости, върху които е нанесено лепилото се натискат и внимателно се залепят към повърхността.
- ◆ Ако се използва бетонна подложка се препоръчва тя да се слага отделно. Използването на бетонна подложка е съществено при многоетажните сгради и при повърхности, изложени на вятър и трябва да се постави предварително.
- ◆ 48 часа след залепването на топлоизолационните плоскости, върху тях може да се нанася шпакловка или друго покритие.

Поддръжка след нанасяне :

Работните повърхности трябва да бъдат защитени от директна слънчева светлина, лоши атмосферни условия и високи температури (над 35⁰C).

Разходна норма :

- ◆ 3,5-4,5 кг/м²
- ◆ Разходната норма варира в зависимост от температурата на околната среда и вида на топлоизолационната плоскост, върху която се нанася MEISTER MY.

Съдържание на продукта :


Безвредни за околната среда добавки, висококачествен пясък и Портланд цимент PC 42,5.

Доставка :

В 25-килограмови многопластови фолирани хартиени торби, върху дървени палети.

Съхранение :

- ◆ Торбите със суха строителна смес трябва да са защитени от влага, студ и тежки атмосферни условия.
- ◆ Трябва да се съхраняват на хладно и сухо, върху дървените палети.
- ◆ Разкъсаните и отворени торби трябва незабавно да се запечатват и да се използват възможно в най-кратък срок.
- ◆ Максимум 8 торби могат да се нареждат една върху друга.
- ◆ Срок на годност 1 година, при условие че се съблюдават гореспоменатите условия на съхранение.

**Важни указания :**

- ◆ Техническите данни са приблизителни стойности получени при температура +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. Стойностите, дадени за работния период, се увеличават с понижаване на работната температура и намаляват с нейното покачване.
- ◆ Вода и суха смес не трябва да се добавят към вече приготвената смес.
- ◆ Веднъж приготвена, MEISTER MY не трябва да се излива в канализацията или върху почвата, а трябва да се съхранява в съответствие с разпоредбите за опазване на околната среда.
- ◆ Използваните съдове и инструменти трябва да се почистват с вода веднага след употребата им. След като сместа се втвърди е възможно почистване само по механичен начин.
- ◆ Сместа показва алкална реакция при контакт с вода и при влага.
- ◆ Да се избягва контакт с кожата и очите.
- ◆ При нанасяне се препоръчва носенето на защитни очила и ръкавици. В случай на контакт, засегнатата повърхност се изплаква обилно с вода и при необходимост се търси лекарска помощ.